

ถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าว Charcoal Briquettes from Coconut Coir

วงจันทร์ นุ่นคง^{1*} และกัญญารัตน์ เมฆแก้ว²
Wongjun Nunkong^{1*} and Kanyarat Mekkaew²

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการนำเปลือกมะพร้าวที่เป็นของเหลือทิ้งจากการเกษตรมาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งและใช้แบริ่งมันสำปะหลังเป็นวัสดุประสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมและคุณสมบัติของถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าว ประกอบด้วยเปลือกมะพร้าวต่อแบริ่งมันสำปะหลัง 5 อัตราส่วน ดังนี้ 1) 40:50 2) 45:50 3) 50:50 4) 55:50 และ 5) 60:50 โดยนำหลักวิธีดำเนินการวิจัยทำการเตรียมเผาเปลือกมะพร้าว ทดสอบการขึ้นรูปถ่านอัดแท่งโดยใช้แบริ่งมันสำปะหลังเป็นวัสดุประสาน และทดสอบคุณสมบัติของถ่านอัดแท่ง ผลการศึกษาพบว่า สามารถขึ้นรูปได้ 3 อัตราส่วน คือ อัตราส่วนที่ 2 3 และ 4 โดยอัตราส่วนที่ 4 เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาเป็นถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าว มีลักษณะภายนอกผิวเรียบ มีสีดำสนิท มีค่าเฉลี่ยความชื้นคิดเป็นร้อยละ 4 เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของประเทศไทย ค่าเฉลี่ยความหนาแน่น 0.16 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยดัชนีการแตกร่วน 0.79 และระยะเวลาการติดไฟได้นาน 210 นาที ซึ่งสามารถติดไฟได้นานที่สุด ดังนั้นถ่านอัดแท่งนี้จึงสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้จริง และสะดวกในการเคลื่อนย้าย

คำสำคัญ : เปลือกมะพร้าว ถ่านอัดแท่ง แบริ่งมันสำปะหลัง

^{1,2} สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

* ผู้ประสานงานหลัก

ABSTRACT

This research investigated the utilization of coconut coir waste from agriculture residues to produce charcoal briquettes from the coconut coir. Starch paste was used as binder agent. The purposes were to study the suitable ratio and the properties of the coconut coir to form briquettes. The proportions of coconut coir and starch paste of 5 ratios were as follows; 1) 40:50 2) 45:50 3) 50:50 4) 55:50 and 5) 60:50 by weight. In the research methods, the charcoal burning coconut coir was prepared, then the charcoal briquettes from coconut coir using starch paste as a binder agent were fabricated. The properties of the charcoal briquettes were tested. The results showed that only 3 of all ratios were able to form; 2nd, 3rd and 4th. The 4th proportion was the most appropriate for developing as charcoal briquettes from the coconut coir. The physical appearances of the charcoal briquettes from coconut coir were smooth and black. The average moisture content of 4% was compliant with standard criteria of Thai Community Product Standard. The average of density was 0.16 g/cm³. The shatter index was 0.79. The briquette combustion time was 210 minutes, which was the longest combustion time. The charcoal briquettes could be practically used and were convenient for carrying.

Keywords : coconut coir, charcoal briquettes, starch paste


บทนำ

ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดเป็นกลุ่มประเทศที่มีสัดส่วนการผลิตมะพร้าวมากที่สุดของโลก รวมถึงประเทศไทย (สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า, ม.ป.ป.) มะพร้าวจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยที่มีการส่งออกและบริโภคภายในประเทศเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2565 พบว่า มีพื้นที่ในการเพาะปลูกมะพร้าวภายในประเทศประมาณ 861,554 ไร่ สามารถผลิตมะพร้าวได้มากถึง 652,084,186 ตัน โดยมีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2565) ซึ่งมะพร้าวเป็นพืชที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี จึงมีเศษวัสดุเหลือทิ้งจำนวนมากทั้งจากการปอกส่วนของเปลือกมะพร้าวทั้ง กะลามะพร้าว

และส่วนอื่นๆ จากการนำผลผลิตจากมะพร้าวไปใช้แล้ว เศษวัสดุทางการเกษตรเหล่านี้มักมีชิ้นใหญ่ และใช้เวลาในการย่อยสลายนาน ส่วนใหญ่จะนำไปกำจัดทิ้งโดยการนำไปเทกองทิ้งไว้บริเวณสวนมะพร้าว หรือเผาทิ้งเพื่อลดปริมาณ และบางส่วนนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร แต่การใช้ประโยชน์จากกระบวนการเหล่านี้ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการเปลือกมะพร้าวที่มีปริมาณมาก ประกอบกับกากมะพร้าวมีคุณสมบัติที่แข็งแรง คงทน สามารถนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงได้ดี และติดไฟได้ง่าย ประกอบกับการรับประทานอาหารจากการปิ้งย่างยังได้รับความนิยม เนื่องจากความหอมของอาหารที่ผ่านกระบวนการเผาไหม้ การใช้ถ่านไม้เพื่อปรุงอาหาร หรือการประกอบกิจกรรมต่างๆ ยังมีความต้องการใช้ไม้พืชรธรรมชาติ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้นำเปลือกมะพร้าวมาผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง และเลือกใช้วัสดุประสานจากแป้งมันสำปะหลังที่หาได้ง่ายราคาไม่แพง โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าว และคุณสมบัติบางประการของถ่านอัดแท่งนี้ ซึ่งจะสามารถช่วยลดปริมาณขยะจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ลดการใช้ทรัพยากรการใช้ไม้ในการทำฟืน ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกมะพร้าว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ผลิตถ่านอัดแท่งที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้

วิธีดำเนินการวิจัย

การเตรียมเตาเผา ในงานวิจัยนี้ใช้ถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร มาดัดแปลงทำเป็นเตาเผาถ่าน ทำการเจาะช่องด้านล่างของถังสำหรับใส่เชื้อเพลิง และใส่ตะแกรงไว้ในถังให้มีความสูงจากก้นถังประมาณ 15 เซนติเมตร สำหรับรองรับถ่านที่ได้จากการเผา และด้านบนเจาะปล่องระบายอากาศ ห่างจากขอบถังประมาณ 10 เซนติเมตร ดังรูปที่ 1



รูปที่ 1 การเตรียมเตาเผา

การเตรียมเปลือกมะพร้าว ในการวิจัยนี้จะใช้ส่วนของเปลือกชั้นนอกของผลมะพร้าว โดยนำเปลือกมะพร้าวมากำจัดสิ่งเจือปนออก จากนั้นนำมาตากแดดเพื่อลดความชื้นขั้นต้น จะทำให้เมื่อนำไปเผาจะทำให้ความร้อนสม่ำเสมอทั่วกัน

การเผาเปลือกมะพร้าว นำเปลือกมะพร้าวมาเรียงใส่เตาเผา (สำหรับการเผาก่อน) วางเรียงเปลือกมะพร้าวให้เป็นชั้นจนเต็ม ดังรูปที่ 2 (ก) จะใช้ต้นเชื้อเพลิงเป็นกาบมะพร้าวจูดไฟและเศษยางเล็กน้อย ทำการจุดไฟในช่องป้อนเชื้อเพลิงด้านล่าง เพื่อให้เริ่มเผาไหม้เปลือกมะพร้าวในเตาเผาจนกลายเป็นถ่าน สังเกตลักษณะของการเผาไหม้ช่วงแรกของการเผาไหม้ คิว้นที่ออกมาจากปล่องจะมีสีขาวปนเทา เมื่อคิว้นจะเริ่มพุ่งออกมาจากปล่องมากจนเห็นได้ชัด แสดงว่าเปลือกมะพร้าวเริ่มทำการเผาไหม้ ให้สังเกตจากปริมาณคิว้นเริ่มน้อยลงแสดงว่ากาบมะพร้าวเผาไหม้จนหมดแล้ว จากนั้นทำการปิดปล่องด้านล่างไม่ให้อากาศเข้าไป และรอให้ถ่านจากเปลือกมะพร้าวเย็นตัวลง จะได้เปลือกมะพร้าวเผาพร้อมนำไปบด ดังรูปที่ 2 (ข)



(ก)



(ข)

รูปที่ 2 การเผาเปลือกมะพร้าว

(ก) เปลือกมะพร้าวเรียงในถังสำหรับเผา (ข) เปลือกมะพร้าวที่ผ่านการเผา

การเตรียมขึ้นรูปถ่านอัดแท่ง นำเปลือกมะพร้าวที่ผ่านการเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาบดจนเป็นผงละเอียด และร่อนผ่านตระแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร และเตรียมตัวประสานในอัตราส่วนที่คงที่ต่อถ่านอัดแท่งหนึ่งก้อน ซึ่งแป้งมันสำปะหลัง 50 กรัม และน้ำ 100 มิลลิลิตร กวนให้ความร้อนจนกระทั่งได้เป็นกาวที่มีลักษณะสีขาวขุ่น

จากนั้นขึ้นรูปถ่านอัดแท่งทั้งหมด 5 อัตราส่วน ดังตารางที่ 1 โดยงานวิจัยนี้จะใช้ “เปลือกมะพร้าว” หมายถึง เปลือกมะพร้าวที่ผ่านการเผาและบดแล้ว จากนั้นนำแต่ละอัตราส่วนที่เตรียมไว้

ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันระหว่างวัสดุประสาน นำไปใส่แม่พิมพ์ผลิตถ่านอัดแท่งที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร และความสูงประมาณ 8 เซนติเมตร อัดขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดแรงมือด้วยแรงอัดคงที่ นำถ่านที่ได้จากการขึ้นรูปอบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

ตารางที่ 1 อัตราส่วนของถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าว

อัตราส่วนที่	เปลือกมะพร้าว (กรัม)	แป้งมันสำปะหลัง (กรัม)	น้ำ (มิลลิลิตร)
1	40	50	100
2	45	50	100
3	50	50	100
4	55	50	100
5	60	50	100

ทดสอบคุณสมบัติของถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าวที่สามารถขึ้นรูปได้ จำนวน 3 ซ้ำ ด้วยวิธีทดสอบ (ชลลดา ไร่ขาม, ยุทธพันธ์ คำวัน, ปภากร จันทะวงศ์ฤทธิ และศิริทรัพย์ แก้วม่วง, 2560; กนกวรรณ สุกรนันท์ และนิพนธ์ ต้นไพบูลย์กุล, 2562) ดังนี้ ค่าความชื้นทดสอบ ค่าความชื้น ค่าความหนาแน่น ค่าดัชนีการแตกร่วน การทดสอบประสิทธิภาพการติดไฟ และวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยค่าเฉลี่ยและร้อยละ สูตรคำนวณค่าการทดสอบต่างๆ รายละเอียด ดังสมการที่ 1-3 และทดสอบประสิทธิภาพการติดไฟ

$$M = \frac{(W1-W2) \times 100}{W1} \quad (1)$$

เมื่อ M คือ ปริมาณความชื้นของถ่าน (ร้อยละ)
 w_1 คือ น้ำหนักถ้วยและตัวอย่างก่อนอบ (กรัม)
 w_2 คือ น้ำหนักถ้วยและตัวอย่างหลังอบ (กรัม)

$$\rho = \frac{m}{v} \quad (2)$$

เมื่อ ρ คือ ความหนาแน่นของถ่าน (กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร)
 m คือ น้ำหนักของถ่านหลังอบ (กรัม)
 v คือ ปริมาตรของถ่าน (ลูกบาศก์เซนติเมตร)

$$R = \frac{w_f}{w_i} \quad (3)$$

เมื่อ R คือ ดัชนีการแตกร่วน

w_f คือ น้ำหนักของถ่านที่เหลือหลังทดสอบ (กรัม)

w_i คือ น้ำหนักของถ่านก่อนทดสอบ (กรัม)

ในการทดสอบระยะเวลาการติดไฟ และการใช้งานของถ่านอัดแท่งจากกากมะพร้าว เพื่อดูประสิทธิภาพของการติดไฟ (ดัดแปลงจาก นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล และธรรพร บุศย์น้ำเพชร, 2559) มีวิธีการดังนี้ นำถ่านอัดแท่ง จำนวน 2 ก้อน ใส่ในเตาอั้งโล่ขนาดเล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 13 เซนติเมตร ดังรูปที่ 3 จุดไฟ และบันทึกข้อมูล และสังเกตลักษณะการเผาไหม้ของถ่านอัดแท่ง ได้แก่ การแตกประทุ ลักษณะของควัน และระยะเวลาในการเผาไหม้ตั้งแต่เริ่มต้นจนไฟมอดดับ ในสภาพอากาศถ่ายเท และไม่มีลมพัด



รูปที่ 3 เตาอั้งโล่ขนาดเล็กสำหรับใส่ถ่านอัดแท่ง

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผลการศึกษารูปร่างของถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าว จากการศึกษาการขึ้นรูปถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าวต่อแป้งมันสำปะหลังเป็นวัสดุประสานทั้งหมด 5 อัตราส่วน โดยน้ำหนัก ได้แก่ 1) 40:50 2) 45:50 3) 50:50 4) 55:50 5) 60:50 พบว่า สามารถขึ้นรูปได้เพียง 3 ส่วน คือ อัตราส่วนที่ 2 อัตราส่วนที่ 3 และอัตราส่วนที่ 4 โดยสามารถขึ้นรูปได้ดี และนำออกจากแม่พิมพ์ได้ไม่แตกหัก

มีผิวเรียบ มีสีดำสม่ำเสมอ และมีขนาดใกล้เคียงกัน มีน้ำหนักเฉลี่ยต่อก้อนในอัตราส่วนที่ 2 คือ 85.94 กรัม อัตราส่วนที่ 3 คือ 91.59 กรัม และอัตราส่วนที่ 4 คือ 95.35 กรัม รายละเอียดแสดง ดังตารางที่ 2 แต่สำหรับอัตราส่วนที่ไม่สามารถขึ้นรูปได้ มี 2 อัตราส่วน คือ อัตราส่วน 1 ประกอบด้วยเปลือกมะพร้าว 40 กรัม เนื่องจากมีปริมาณผงถ่านเปลือกมะพร้าวน้อยเกินไป ทำให้วัสดุมีลักษณะเหลวไม่คงรูป จึงไม่สามารถนำออกจากแม่พิมพ์ได้ และอัตราส่วน 5 ประกอบด้วยเปลือกมะพร้าว 60 กรัม ซึ่งมีปริมาณผงถ่านมากเกินไป ทำให้วัสดุไม่เกาะตัว แห้งร่วน และเกิดการแตกหัก สอดคล้องกับงานวิจัยของเสริมศักดิ์ เกิดวัน, รุ่งโรจน์ จินต์วง และสุภาพร เกตุพันธ์ (2561) ที่ศึกษาการผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกต้นสาकु ใช้การปริมาณผงถ่านเปลือกต้นสาकु และปริมาณแป้งมันสำลึงต่อปริมาณน้ำ สัดส่วนของวัสดุประสานมีผลต่อการขึ้นรูปของถ่านอัดแท่ง ซึ่งพบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมขององค์ประกอบของ ผงถ่าน แป้งมันสำลึง และน้ำในอัตราส่วน 1 : 1 : 0.50 (โดยน้ำหนัก) จากการทดสอบอัตราส่วนต่างๆ สูตรที่ใช้ผงถ่าน 2 ส่วนไม่สามารถขึ้นรูปได้ ส่วนสูตรที่ใช้น้ำ 2 ส่วน ถ่านที่ได้มีลักษณะเปียกอ่อนนุ่มไม่คงรูปหลังผ่านกระบอบอัดแท่ง นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่า การนำเปลือกมะพร้าวอ่อนมาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งสามารถขึ้นรูปอัดด้วยเครื่องอัดแรงมือ ได้แท่งเชื้อเพลิงที่ไม่แตกหัก สีดำ และมีศักยภาพในการผลิตเป็นเชื้อเพลิงเพื่อใช้งานจริง (สังเวย เสวกวิหารี และอุดมเดชา พลเยี่ยม, 2563)

ตารางที่ 2 ผลการขึ้นรูปถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าว

อัตราส่วนที่	ผลการขึ้นรูป	ลักษณะภายนอก
1	ไม่สามารถขึ้นรูปได้ มีลักษณะเหลว	
2		ผิวเรียบ มีรอยแตกร้าวเล็กน้อย
3		ผิวเรียบ มีรอยแตกร้าวเล็กน้อย

อัตราส่วนที่	ผลการขึ้นรูป	ลักษณะภายนอก
4		ผิวเรียบ มีรอยแตกร้าวเล็กน้อย
5	ไม่สามารถขึ้นรูปได้ มีลักษณะแห้งร่วน	

ผลการศึกษาคุณสมบัติของถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าว จากการศึกษาคุณสมบัติของถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าวที่ขึ้นรูปได้ ได้แก่ ค่าความชื้น ค่าความหนาแน่น ค่าการแตกร่วน และระยะเวลาการติดไฟ เพื่อดูประสิทธิภาพการใช้งานเชิงความร้อนของถ่านอัดแท่งด้วยการจุดติดไฟ ผลการศึกษาแสดง ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบคุณสมบัติถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าวที่ขึ้นรูปได้

อัตราส่วนที่	2	3	4
น้ำหนักเฉลี่ย (กรัม)	85.94	91.59	95.35
ค่าเฉลี่ยความชื้น (ร้อยละ)	4	6	4
ค่าเฉลี่ยความหนาแน่น (กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร)	0.14	0.15	0.16
ค่าเฉลี่ยการแตกร่วน (โดยน้ำหนัก)	0.74	0.77	0.79
เวลาที่น้ำเริ่มเดือด (นาที)	13	15	16
ระยะเวลาเฉลี่ยในการเผาไหม้ (นาที)	120	150	210

ผลการศึกษาค่าความชื้น พบว่า ร้อยละของค่าเฉลี่ยความชื้นของถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าวในอัตราส่วนที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 4 อัตราส่วนที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 6 และอัตราส่วนที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 4 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านอัดแท่ง มผช.238/2547 (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2547) ที่กำหนดให้ค่าความชื้นโดยน้ำหนักมีค่าไม่เกินร้อยละ 8 ในส่วนของค่าความหนาแน่นของอัตราส่วนที่ 2 3 และ 4 มีค่าเฉลี่ยความหนาแน่นใกล้เคียงกัน คือ 0.14 0.15 และ 0.16 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลำดับ เนื่องจากความหนาแน่นจะบ่งบอก

ถึงการยึดเกาะของวัสดุได้ดี จากการศึกษาจากกาแฟและกากมะพร้าว ที่มีแป้งมันสำปะหลังเป็นตัวประสาน (ลัดดา ทองชูช่วย, วรรัตน์ ปัตตประกร และแววบุญ แยมแสงสังข์, 2565) พบว่า ค่าความหนาแน่นสูงสุดคือ 0.815 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ค่าความหนาแน่นต่ำของเชื้อเพลิงอัดแท่งมีข้อดีในการช่วยทำให้จุดติดไฟได้ง่ายขึ้น สำหรับค่าดัชนีการแตกร่วน พบว่า อัตราส่วนที่ 2 มีผลค่าเฉลี่ยการแตกร่วน คิดเป็น 0.74 อัตราส่วนที่ 3 มีค่าเฉลี่ยการแตกร่วน คิดเป็น 0.77 และอัตราส่วนที่ 4 มีค่าเฉลี่ยการแตกร่วน คิดเป็น 0.79 ซึ่งอัจฉรา อัครวรกิจกุลชัย, ชลันดา เสมสายัณห์, นัฐพร ประภักดี, ณิชฐิตา เปี่ยมสุวรรณศิริ และนิภาวรรณ ชูชาติ (2554) ได้ผลการทดลองเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนและเปลือกมังคุด มีค่าดัชนีการแตกร่วน 0.97 - 1.0 และเป็นไปตามค่าที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้งานของแท่งเชื้อเพลิงควรอยู่ระหว่าง 0.5 - 1.0 ซึ่งค่าการแตกร่วนที่สูงจะสามารถทนทานต่อการใช้งานและการขนส่ง (เจนจิรา อุตเรือน, นิกราน หอมดวง, ณิชฐิติ ก้อยผ่านกิจ, ชูรัตน์ ธารารักษ์ และณิชฐิติ ดุษฎี, 2560)

เมื่อทดสอบการให้ความร้อนของถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าว ด้วยการต้มน้ำเปล่าให้เดือดเพื่อดูระยะเวลาการเผาไหม้โดยใช้ถ่านจำนวน 2 ก้อน และทดลองต้มน้ำปริมาตร 200 มิลลิลิตร พบว่าในอัตราส่วนที่ 2 3 และ 4 ตามลำดับ มีระยะเวลาที่ใช้ในการติดไฟ 2 3 และ 4 นาที ตามลำดับ โดยทดลองประสิทธิภาพการใช้งานในสภาพแวดล้อมมีอากาศถ่ายเท และไม่มีลมพัด มีระยะเวลาเฉลี่ยในการเผาไหม้ เริ่มตั้งแต่ถ่านเริ่มจุดติดไฟจนมอดดับเป็นถ่าน ก้าวคือถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าวแต่ละอัตราส่วนสามารถติดไฟได้ง่าย ไม่มีการแตกปะทุขณะติดไฟ ไม่มีกลิ่นฉุน มีควันสีขาวในช่วงแรกของการจุดไฟ และให้ความร้อนกับน้ำได้ ดังนี้ อัตราส่วนที่ 2 มีระยะเวลาการเผาไหม้นาน 120 นาที อัตราส่วนที่ 3 มีระยะเวลาการเผาไหม้นาน 150 นาที และอัตราส่วนที่ 4 มีระยะเวลาการเผาไหม้นาน 210 นาที ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าการทำงานของถ่านอัดแท่งมีประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่นานมากกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของนิพนธ์ ต้นไพบูลย์กุล และธรรพร บุศย์น้ำเพชร (2559) ที่พบว่าการผลิตถ่านจากผักตบชวาโดยใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นตัวประสานในรูปแบบแท่งมีประสิทธิภาพการใช้งานจริงของเชื้อเพลิงได้นานกว่ารูปแบบเม็ด และให้ค่าความร้อนที่สูงกว่า นอกจากนี้ความหนาแน่นสูงของเชื้อเพลิงอัดแท่งยังส่งผลต่อการให้ความร้อนได้นาน (กนกวรรณ ศุภกรนนท์ และนิพนธ์ ต้นไพบูลย์กุล, 2562)

สรุปผล

สำหรับงานวิจัยนี้ได้นำเปลือกมะพร้าวมาขึ้นรูปถ่านอัดแท่ง มีตัวประสานคือแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นการนำเศษวัสดุมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านพลังงาน และลดการใช้ถ่านจากไม้จริง โดยถ่านที่ผลิตได้มี 3 อัตราส่วน คือ อัตราส่วนที่ 2 อัตราส่วนที่ 3 และอัตราส่วนที่ 4 ถ่านอัดแท่งที่ได้

มีน้ำหนักเบา ผิวเรียบ สีดำ มีควันน้อย ติดไฟได้นาน สามารถทนเคลื่อนย้าย หรือขนส่งได้ง่าย สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงจริงได้ โดยเฉพาะอัตราส่วนที่ 4 ประกอบด้วยเปลือกมะพร้าว 55 กรัม และแป้งมันสำปะหลัง 50 กรัม เป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุด มีค่าความชื้นอยู่ระหว่างร้อยละ 4 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จุดติดไฟได้นาน ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่เกิดการแตกปะทุ มีควันในช่วงแรกของการจุดติดไฟและเมื่อไฟติดแล้วไม่มีควัน มีค่าดัชนีการแตกกรวน 0.79 โดยน้ำหนัก ถ่านจากเปลือกมะพร้าวนี้ติดไฟได้ง่ายขึ้น เนื่องจากความหนาแน่นที่ไม่สูงมาก มีค่าความหนาแน่น 0.16 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และสามารถติดไฟได้นานจนถ่านมอดดับมีระยะเวลา 210 นาที ดังนั้น ถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าวจึงสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ และลดการปริมาณเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรได้อีกด้วย

ข้อเสนอแนะ

งานวิจัยนี้ยังต้องศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของคุณค่าความร้อน รวมถึงผลแรงอัดแท่งต่อค่าความร้อน และองค์ประกอบทางเคมีอื่น ๆ และในด้านอายุของถ่านในการเก็บรักษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานได้มากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเปลือกมะพร้าวจากสวนในจังหวัดชุมพร และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์และสถานที่ในการปฏิบัติการวิจัย

เอกสารอ้างอิง

กนกวรรณ ศุภรนนท์ และนิพนธ์ ต้นไพบูลย์กุล. (2562). การใช้กากมันสำปะหลังเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นตัวประสานในการอัดแท่ง ผงถ่านจากเปลือกตาลโตนด. **วารสาร Veridian E Journal Science and Technology Silpakorn University สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**, 6(5), 48-65. ค้นเมื่อ 30 เมษายน 2566, จาก <https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/VESTSU/article/view/206958>.

เจนจิรา อุตเรือน, นิกราน หอมดวง, ณัฐกิตติ์ ก้อยผ่านกิจ, ชูรัตน์ ธารารักษ์ และณัฐภูมิ ดุษฎี. (2560). การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของชีวมวลอัดเม็ดจากวัสดุเหลือทิ้งทาง

- การเกษตร. ใน การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13. (หน้า 209-215). เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย.
- ชลลดา ไช้ขาม, ยุทธพันธ์ คำวัน, ปภาภร จันทะวงศ์ฤทธิ และศิริทรัพย์ แก้วม่วง. (2560). ศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วนกากน้ำตาลที่มีผลต่อคุณสมบัติของเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ทำจากเปลือกมังคุดและเปลือกเงาะ. วารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 9(10), 79-90. ค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2566, จาก <https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSTNSRU/article/view/95292/87196>.
- นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล และธรรพร บุศย์น้ำเพชร. (2559). ลักษณะการขึ้นรูปและตัวประสานที่แตกต่างกันต่อสมบัติของเชื้อเพลิงที่ผลิตจากผักตบชวา. วารสาร Veridian E Journal Science and Technology Silpakorn University สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 3(6), 86-100. ค้นเมื่อ 30 เมษายน 2566, จาก <https://ph01.tcithaijo.org/index.php/VESTSU/article/view/75830>.
- ลัดดา ทองชูช่วย, วรรัตน์ ปัตร์ประกร และแววบุญ แยมแสงสังข์. (2565). การศึกษาสมบัติของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากกาแฟและกากมะพร้าว. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2(2), หน้า 55-65.
- สังเวย เสวกวิหारी และอุดมเดชา พลเยี่ยม. (2563). รายงานการวิจัยเรื่องการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าวอ่อน. กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
- สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (2547). มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน. ค้นเมื่อ 20 เมษายน 2566, จาก <http://otop.dss.go.th/index.php/en/standard/standardlist>.
- สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า. (ม.ป.ป.). ศักยภาพในการแข่งขันของมะพร้าวไทย. ค้นเมื่อ 31 พฤษภาคม 2566, จาก <http://www.tpsa.moc.go.th/sites/default/files/1064-img.pdf>.
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2565). ข้อมูลการผลิตมะพร้าว. ค้นเมื่อ 25 เมษายน 2566, จาก <https://misapp.oae.go.th/product/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7>.
- เสริมศักดิ์ เกิดวัน, รุ่งโรจน์ จินต์วง และสุธาพร เกตุพันธ์. (2561). รายงานการวิจัยเรื่องการผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกต้นสาคุ. นครศรีธรรมราช: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.
- อัจฉรา อัครจุฑิกลชัย, ชลันดา เสมสายัณห์, นัฐพร ประภักดี, ณัฐธิดา เปี่ยมสุวรรณศิริ และ นิภาวรรณ ชูชาติ. (2554). การนำเปลือกทุเรียนและเปลือกมังคุดมาใช้ประโยชน์ในรูปเชื้อเพลิงอัดแท่ง. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาวิทยาศาสตร์. (หน้า 162-168). สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.